

CEGLA I KLINKIER NIESZKLIWIONY

Bezbarwna hydrofobizacja ceramiki budowlanej

01 Opis produktu i działanie

Preparat ogranicza wnikanie wody i zabrudzeń w chłonną ceramikę. Ułatwia pielęgnację z zachowaniem paroprzepuszczalności, bez celowego lakierowania i mokrego efektu. Na części podłoży może delikatnie pogłębić barwę. Ochrona działa na powierzchni prawidłowo dobranej do przeznaczenia preparatu. Zmniejszenie chłonięcia wody pomaga ograniczyć wnikanie przenoszonych przez nią zabrudzeń. Rzeczywiste zużycie wynika z porowatości oraz stopnia rozwinięcia faktury. Równomierne oczyszczenie i wysuszenie mają znaczenie dla jednakowego efektu na całej powierzchni. Preparat nie maskuje uszkodzeń i nie naprawia osłabionej struktury materiału.

02 Zastosowanie i podłoża

Chłonna cegła, nieszkliwiony klinkier, płytki ceglane i zgodne dachówki ceramiczne. Elewacje, mury, ogrodzenia, dekoracje, donice oraz odpowiednie posadzki.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat hydrofobowy
Efekt wizualny	Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie
Orientacyjne zużycie	100–150 ml/m²
Orientacyjna wydajność	Okolo 6,7–10 m²/l
Warstwy / kolejność	1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro
Metoda nanoszenia	Natrysk; pędzel lub wałek na detalach
Temperatura aplikacji	Powyżej +5°C
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

CEGLA I KLINKIER NIESZKLIWIONY

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: Powyżej +5°C. Zaplanuj ochronę przed wodą w czasie wymaganym przez instrukcję produktu.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** 1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro. Stosuj gotowy preparat bez rozcieńczania. Ewentualną drugą warstwę nanieś wyłącznie przed wyschnięciem pierwszej.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Chroń przed wodą i zabrudzeniem do zakończenia wymaganego schnięcia. Użytkowanie rozpocznij zgodnie z aktualną etykietą.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Stosować na ceramice chłonnej i nieszkliwionej. Nie nakładać na lakier, szklivo ani niezgodną wcześniejszą powłokę. Nie zastępuje naprawy spoin, usunięcia zasolenia ani izolacji przeciwwodnej. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i dostępem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.