

IMPREGNAT OLEJOWY DO DREWNA

Ożywienie barwy i pielęgnacja drewna

01 Opis produktu i działanie

Preparat oparty na olejach, głównie lnianym, oraz technologii nanosrebra. Lekko przyciemnia drewno i podkreśla jego słoje. Pomaga chronić przed skutkami wilgoci i mikroorganizmami oraz ograniczać powstawanie drzazg. Do wnętrz i na zewnątrz. Efekt zależy od gatunku, obróbki i chłonności zabezpieczanego drewna. Prawidłowe oczyszczenie pozwala preparatowi równomiernie dotrzeć do odsłoniętej struktury materiału. Nadmiar pozostający na powierzchni nie poprawia ochrony i może pogorszyć wygląd wykończenia. Impregnacja nie naprawia spróchniałych elementów ani istniejących uszkodzeń mechanicznych.

02 Zastosowanie i podłoża

Taras i podłogi drewniane, elewacje, domy z bali, boazeria, altany, ogrodzenia i meble ogrodowe. Naturalne, suche drewno przygotowane do olejowania; gatunki egzotyczne i wcześniejsze zabezpieczenia wymagają próby.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Oleje, głównie lniany; technologia nanosrebra
Efekt wizualny	Matowe wykończenie; ożywienie i lekkie przyciemnienie koloru
Orientacyjne zużycie	20–40 ml/m ² na warstwę; 3 warstwy: 60–120 ml/m ² ; 4 warstwy: 80–160 ml/m ²
Orientacyjna wydajność	3 warstwy: około 8,3–16,7 m ² /l; 4 warstwy: około 6,25–12,5 m ² /l
Warstwy / kolejność	Taras i podłogi: 3–4 cienkie warstwy; odstęp minimum 15 minut. Inne elementy: 2–4 warstwy
Metoda nanoszenia	Pędzel, szmatka, wałek lub odpowiedni natrysk
Temperatura aplikacji	Minimum +10°C
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniał po wyschnięciu.

Przy około +20°C i wilgotności 60%: suchość dotykowa najwcześniej po 24 godzinach, pełne utwardzenie 7–14 dni.

IMPREGNAT OLEJOWY DO DREWNA

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Sprawdź gatunek, wcześniejsze wykończenie, chłonność i kolor po wyschnięciu. Nie nakładaj na niezgodną powłokę.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń brud, luźne włókna i uszkodzone fragmenty. Przygotuj wcześniejsze wykończenie tak, aby nie blokowało wnikania. Drewno musi być suche i odpylone.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: Minimum +10°C. Zaplanuj ochronę przed wodą w czasie wymaganym przez instrukcję produktu.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwy.** Tarasy i podłogi: 3–4 cienkie warstwy; odstęp minimum 15 minut. Inne elementy: 2–4 warstwy. Nadmiar rozetrzyj pędzlem albo zbierz szmatką. Minimum 15 minut nie oznacza pełnego wyschnięcia; dopasuj pracę do wchłaniania produktu.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Przy około +20°C i wilgotności 60%: suchość dotykowa najwcześniej po 24 godzinach, pełne utwardzenie 7–14 dni.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie stosować na lakierze ani powłoce blokującej wnikanie. Impregnat nie naprawia spróchnienia, pęknięć i istniejących drzazg. Nadmiar oleju może wydłużyć schnięcie i pozostawić lepłą powierzchnię. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie



UWAGA

H319: Działa drażniąco na oczy.

Chronić oczy i stosować rękawice. Unikać rozpylania w kierunku twarzy; zapewnić wentylację. Po pracy umyć ręce. Szmatek nasączonych olejem nie pozostawiać zwiniętych ani w stosie — ryzyko samonagrzewania; postępować z nimi według instrukcji produktu.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.