

NANOWOOD UNI

Bezwonna ochrona naturalnego wyglądu drewna

01 Opis produktu i działanie

Wodny, bezbarwny i bezwonny impregnat do wnętrz oraz na zewnątrz. Ogranicza nasiąkanie, wnikanie zabrudzeń i rozwój mikroorganizmów, pomagając zachować naturalny wygląd drewna bez lakierowanej powłoki. Efekt zależy od gatunku, obróbki i chłonności zabezpieczanego drewna. Prawidłowe oczyszczenie pozwala preparatowi równomiernie dotrzeć do odsłoniętej struktury materiału. Nadmiar pozostający na powierzchni nie poprawia ochrony i może pogorszyć wygląd wykończenia. Impregnacja nie naprawia spróchniałych elementów ani istniejących uszkodzeń mechanicznych. Zabezpieczenie należy łączyć z prawidłowym odprowadzaniem wody i regularną pielęgnacją. Częstotliwość odnowienia zależy od ekspozycji, ścierania i stanu drewna.

02 Zastosowanie i podłoża

Przed wszystkim elewacje, powierzchnie pionowe, domy z bali, boazeria i meble ogrodowe. Także ogrodzenia, altany i rzeźby z surowego lub zgodnego drewna bejcowanego.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Wodny impregnat na bazie silanów
Efekt wizualny	Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie
Orientacyjne zużycie	60–100 ml/m ² przy jednej warstwie
Orientacyjna wydajność	Okolo 10–16,7 m ² /l
Warstwy / kolejność	1 równomierna warstwa; bez rozcieńczania
Metoda nanoszenia	Pędzel, wałek, natrysk niskociśnieniowy, opryskiwacz lub zanurzenie
Temperatura aplikacji	+5°C do +40°C
Ochrona przed wodą	Okolo 4 godziny
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

Świeższe drewno zwykle chłonie mniej niż sezonowane; przed aplikacją podłoże musi jednak być suche. Ilość ustalić na próbie.

NANOWOOD UNI

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Sprawdź gatunek, wcześniejsze wykończenie, chłonność i kolor po wyschnięciu. Nie nakładaj na niezgodną powłokę.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: +5°C do +40°C. Zapewnij ochronę przed wodą: około 4 godziny.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** 1 równomierna warstwa; bez rozcieńczania. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Świeższe drewno zwykle chłonie mniej niż sezonowane; przed aplikacją podłoże musi jednak być suche. Ilość ustalić na próbie.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Na tarasach i podłogach zalecany jest impregnat olejowy. Nie nakładać na lakier ani niezgodną powłokę. Nie usuwa istniejącej pleśni, sinizny ani spróchnienia. Efekt kolorystyczny sprawdzić na wyschniętej próbie. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać szczelnie zamknięty w suchym i wentylowanym miejscu, w temperaturze +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.