

TYNKI AKRYLOWE

Hydrofobowa ochrona elewacji i fasad

01 Opis produktu i działanie

Wodny, bezbarwny impregnat do zmniejszania nasiąkania zgodnych tynków. Ułatwia utrzymanie elewacji w czystości przy zachowaniu jej wyglądu i paroprzepuszczalności. Dobór zależy od chłonności oraz rodzaju powłoki. Ochrona działa na powierzchni prawidłowo dobranej do przeznaczenia preparatu. Zmniejszenie chłonięcia wody pomaga ograniczyć wnikanie przenoszonych przez nią zabrudzeń. Rzeczywiste zużycie wynika z porowatości oraz stopnia rozwinięcia faktury. Równomierne oczyszczenie i wysuszenie mają znaczenie dla jednakowego efektu na całej powierzchni. Preparat nie maskuje uszkodzeń i nie naprawia osłabionej struktury materiału.

02 Zastosowanie i podłoża

Przed wszystkim tynk akrylowy typu baranek. Zgodne tynki silikonowe, silikatowe, mineralne, strukturalne, mozaikowe i dekoracyjne oraz wskazane farby elewacyjne po próbie.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Wodny impregnat na bazie związków krzemu
Efekt wizualny	Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie
Orientacyjne zużycie	40–60 ml/m²
Orientacyjna wydajność	Okolo 16,7–25 m²/l
Warstwy / kolejność	1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro
Metoda nanoszenia	Zraszacz, HVLP, pędzel lub wałek
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.
Orientacyjne schnięcie: okolo 3 godziny. Nie utożsamiać tego czasu z pełną odpornością na opady.

TYNKI AKRYLOWE

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Warunki temperaturowe sprawdź na aktualnej etykiecie. Zaplanuj ochronę przed wodą w czasie wymaganym przez instrukcję produktu.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwy.** 1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro. Przed użyciem wstrząśnij. Nakładaj bez rozcieńczania, równomiernie i bez zacieków.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Orientacyjne schnięcie: około 3 godziny. Nie utożsamiać tego czasu z pełną odpornością na opady.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Wcześniej usuń przyczynę zawilgocenia, luźne powłoki i uszkodzenia tynku. Zgodność sprawdź na konkretnym systemie elewacyjnym; nie traktuj impregnacji jako naprawy pęknięć lub hydroizolacji. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i dostępem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.