

INJECTION TOUCH

Powierzchniowe zabezpieczenie wilgotnych murów

01 Opis produktu i działanie

INJECTION TOUCH ogranicza transport wody w zabezpieczonej strefie przypowierzchniowej chłonnego muru. Opisana metoda polega na nasączeniu dostępnej powierzchni bez odwiertów. Produkt może być наносzony na stabilne, wilgotne podłoże przyjmujące preparat. Preparat jest przeznaczony do zabiegu dobrane do rodzaju i stanu muru. Hydrofobizacja ogranicza zwilżanie odpowiednich powierzchni mineralnych. O skuteczności decydują chłonność oraz dostęp preparatu do zabezpieczanej strefy. Przed użyciem trzeba rozpoznać źródło zawilgocenia i stan konstrukcji. Aplikacja powierzchniowa nie zastępuje automatycznie izolacji poziomej ani pionowej budynku.

02 Zastosowanie i podłoża

Stabilny, chłonny beton, porowaty kamień, cegła i zgodny tynk mineralny. Wilgotne ściany piwnic, wnęki i wybrane powierzchnie zewnętrzne po rozpoznaniu źródła wilgoci.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat z nośnikiem izopropanolowym
Efekt wizualny	Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie
Orientacyjne zużycie	150–300 ml/m ²
Orientacyjna wydajność	Okolo 3,3–6,7 m ² /l
Warstwy / kolejność	Liczbę przejść dobrać do chłonności i etykiety
Metoda nanoszenia	Pędzel lub natrysk dopuszczony do cieczy łatwopalnych
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

INJECTION TOUCH

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń luźne warstwy, pył i zanieczyszczenia. Podłoże może być wilgotne, ale bez stojącej wody. Odsoń chłonną strukturę; wcześniej ustal i usuń przyczynę aktywnego przecieku.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Warunki temperaturowe sprawdź na aktualnej etykiecie. Zaplanuj ochronę przed wodą w czasie wymaganym przez instrukcję produktu.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** Liczbę przejść dobrać do chłonności i etykiety. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Chroń przed wodą i zabrudzeniem do zakończenia wymaganego schnięcia. Użytkowanie rozpocznij zgodnie z aktualną etykietą.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie tamuje aktywnych przecieków i nie zastępuje izolacji przeciw wodzie pod ciśnieniem. Nie usuwa kondensacji ani mostków termicznych. Zasolone i kruche mury wymagają indywidualnej oceny. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Preparat z nośnikiem izopropanolowym: usunąć źródła zapłonu, nie palić i zapewnić skuteczną wentylację. Używać sprzętu odpowiedniego do cieczy łatwopalnych. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.